

DATENBLATT

R 20 SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	12%
Strahlungsreflexion:	55%
Strahlungsabsorption:	33%
Lichtdurchlässigkeit:	15%
Lichtreflexion	60%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,24
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,20
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	79%

- Sehr guter Blendschutz.
- Reflektiert mehr Hitze als jeder andere erhältliche Sonnenschutzfilm.
- Ideal für Büro und Industriefenster.
- Erhältlich auch als externer Film (von außen zu beschichten).
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- SL- Lumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.