

DATENBLATT

R 35 SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	22%
Strahlungsreflexion:	43%
Strahlungsabsorption:	35%
Lichtdurchlässigkeit:	28%
Lichtreflexion	44%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,36
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,18
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	68%

- Erheblicher Hitzeschutz - Klimakomfort.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit.
- Ideal für Büro- und Industriefenster.
- Erhältlich auch als externer Film (von außen zu beschichten)
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- SL-Llumar Filme werden durch eine patentierte, kratzfeste Beschichtung geschützt.