

DATENBLATT

NRM PS 6

Strahlungsdurchlässigkeit:	67%
Strahlungsreflexion:	18%
Strahlungsabsorption:	15%
Lichtdurchlässigkeit:	69%
Lichtreflexion	20%
UV-Durchlässigkeit	2%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,82
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,71
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	28%
Dicke ohne Schutzschicht	168 μ

- Matter Film mit sehr guter Lichtdurchlässigkeit.
- Permanenter Sichtschutz
- Splitterbindung bei Glasbruch gemäß EN 12 600.