

DATENBLATT

NR 70 GR SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	75%
Strahlungsreflexion:	9%
Strahlungsabsorption:	16%
Lichtdurchlässigkeit:	73%
Lichtreflexion	8%
UV-Durchlässigkeit	0,5%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,91
Gesamtenergie – Durchlaßgrad	0,79
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	19%

- 3-lagiger Film mit UV-Absorber in allen Schichten (patentiert)
- Reduziert die UV-Strahlung um 99,5 % - verzögert das Ausbleichen von Farbpigmenten erheblich.
- Schaufenster und Museumsfilm
- SL-Llumar Filme werden durch eine patentierte kratzfeste Beschichtung geschützt.