

DATENBLATT

UV CL SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	75%
Strahlungsreflexion:	8%
Strahlungsabsorption:	18%
Lichtdurchlässigkeit:	86%
Lichtreflexion	9%
UV-Durchlässigkeit	<0,1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,91
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,79
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	25%

- Glasklarer Film 3-lagig mit UV-Absorber in allen Schichten (patentiert)
- Reduziert die UV-Strahlung um 99,9 % - verzögert das Ausbleichen von Farbpigmenten erheblich.
- Schaufenster und Museumsfilm
- Lumar Filme werden durch eine patentierte kratzfeste Beschichtung geschützt.